

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

 Articolo / Article : **ANTILLE FR**

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni / Interior Upholstery

Peso / Weight	Gr / M2	620
Composizione / Composition	32% COT – 49% PVC – 16% ACR – 3%PU	
Altezza Rotoli / Width	Cm.	140
Lunghezza Rotoli / Rolllength	Mtl. / Rm.	30

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Reazione a trazione Tensile strength	UNI EN ISO 1421	N	Ordito / Lengthwise: 469 Trama / Crosswise: 450
Resistenza a lacerazione Elongation at break	UNI 4818/9	N	Ordito / Lengthwise: 64 Trama / Crosswise: 127
Resistenza cuciture Seam slippage	UNI 4818/11	N	Ordito / Lengthwise: 435 Trama / Crosswise: 428
Resistenza ad usura (12kPa) end point Abrasion resistance	BS EN ISO 12947-1-2-3-4/00	> = 40.000	
Stabilità dimensionale al lavaggio a mano simulato Water – Cleaning – hand simulated	ISO 6330	%	Ordito / Lengthwise: - 1,0 % Trama / Crosswise: 0,0 %
Solidità del colore alla luce artificiale (Xenotest) Colour fastness to artificial light	ISO 105 B-02	Degradazione/Degradation: 4	
Solidità del colore al sudore acido Colour fastness to acid perspiration	ISO 105 E-04	Degradazione / Degradation: 5 Scarico / Staining: 5	
Solidità del colore al sudore alcalino Colour fastness to alkaline perspiration	ISO 105 E-04	Degradazione / Degradation: 5 Scarico / Staining: 5	
Solidità del colore allo sfregamento Colour fastness to wet rubbing	ISO 105 X-12	A secco / Cleaning: 4/5 Umido / Wet 4/5	
Solidità del colore al lavaggio in acqua a 40° Water cleaning	ISO 105 C-01	Degradazione / Degradation: 4/5	
Match test (Butane flame) – Source 1 Assessment of the ignitability	BS 5852-1/79 EN 1021-1/06	CONFORME	

Nota: (10 N = 1 Kg.)

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc).

Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale.

Per produzioni di colori speciali il lotto d'ordine minimo è di mtl. 500.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

Special colours require a minimum of 500 Meters.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.