

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

 Articolo / Article : **ULTRATEX K2**

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni / Interior Upholstery

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286-1:2001	Gr / M2	440	+/- 10
Spessore / Thickness	UNI 4818-2	mm	1.00	+/- 0,05
Composizione / Composition		%	COT 19,5 - PES 26,3 - PU 54,2	
Altezza Rotoli / Width		Cm.	140	
Resistenza Trazione / Tensile Strength	UNI EN ISO 1421:2000	N/5 cm	Ordito / Along 700 Trama / Across 400	+/- 5%
Resistenza alla Lacerazione / Tear Strength	UNI EN ISO 4674-1:2005	N	Ordito / Along 30 Trama / Across 75	+/- 5%
Resistenza alla Cucitura / Seam Resistance	UNI 10606	N/cm	Ordito/ Along 17,7 Trama / Across 95,6	
Allungamento Rottura / Ultimate Elongation	UNI EN ISO 1421:2000	%	Ordito / Along 25 Trama / Across 35	+/- 5%
Delaminazione Supporto / Peel Adhesion	UNI EN ISO 2411:2001	N/cm	Ordito / Along 12 Trama / Across 9	
Abrasione / Wear (Martindale)	UN EN ISO 12947-2	Cicli / Cycles	51.200	Secco/Dry 4/5 Bagnato/Wet 5
Flessione / Flexing Endurance	UNI 4818-13	Cicli / Cycles	150.000	
Idrolisi / Hidrolysis Resistance	ISO 5473/92	%	Ordito / Along 0 Trama / Across -0,5	Scala Grigi 5 Grey Scale 5
Solidità colore rivestimento allo Sfregamento Coating color fastness to Rubbing	UNI EN ISO 105-X 12	Scala Grigi / Grey Scale	Secco / Dry 5	Bagnato/Wet 5
Resistenza Colore / Color Fastness Luce Solare / Sunlight	UNI EN ISO 105-B02:01	Scala Grigi / Grey Scale Scala dei Blu / Blue Scale		5 4/5
Resistenza Colore / Color Fastness Luce Artificiale / Artificial Light	UNI EN ISO 105-B02:01	Scala Grigi / Grey Scale Scala dei Blu / Blue Scale		4 7
Resistenza Colore / Color Fastness Acqua salata / Salt Water	UNI EN ISO 105-B02:01	Scala Grigi / Grey Scale Scala dei Blu / Blue Scale		5 5
Resistenza Colore / Color Fastness Effetto Vetrina / Window Glass	UNI EN ISO 105-B02:01	Scala Grigi / Grey Scale Scala dei Blu / Blue Scale		4 4

INFIAMMABILITA' / FLAMMABILITY

 UNI 9175/FA1 (IIM) BS5852:2006, CLAUSE 11 (CRIB 5)* FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety standard
 ISO 3795 International BS 7176/EN 1021 PARTS 1&2 1994 CALIFORNIA 117, SECTION E
 FTP Code Annex 1 Part 8 (1996) Imo Res A. 652 (16) (1989) (IMO-FTP)*

* (SOLO SU RICHIESTA / ONLY ON REQUEST)

Rapporti di prova disponibili su richiesta / Test reports available on request

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc).

Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Per produzioni di colori speciali il lotto d'ordine minimo è di mfl. 500.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.