

Art. FONDOFLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|
| Composizione | PVC plastificato | Peso | |
| Composition | plastisol addizionato con | Poids | 200 gr/mq \pm 15% |
| Composition | con antimuffa e antiossidante | Weight | |
| | finish antibloking ed antiossidante per la resistenza alla luce | | |
| Spessore | | Altezza | |
| Epaisseur | 22/100 | Laize | 145 / 150 cm \pm |
| Thickness | | Width | |
| Resistenza alla trazione | Ordito | Trama | |
| Résistance à la traction | Chaine | Trame | |
| Tensile strenght | Lenghtwise | Crosswise | |
| Allungamento a rottura (UNI 4818 pt. 6°) | Ordito | Trama | |
| Allongement à la rupture | Chaine \leq 120 % | Trame \leq 120 % | |
| Elongation at break | Lenghtwise | Crosswise | (UNI 4818 – 2.12) |
| Carico a rottura UNI 8639 | Ordito | 87,40 kg | Trama 44,40 kg |
| Allungamento a rottura UNI 8639 | Ordito | 31 % | Trama 22 % |
| Resistenza alla lacerazione metodo del trapezio UNI 8279 | Ordito | 6 kg | Trama 4,5 % |
| Prova resistenza alla luce UVA | Sottoposto al Test UNI 7097 / 72; lampada artificiale XENOTEST 150 W (Harrau), Luce XENNON 1500 W Dopo 150 ore nessuna sensibile variazione | | |

N.B.

- I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.
- Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.
- The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.
- Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.