

Art. LAS VEGAS MICRO "leathertouch"

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composizione	51 % PU	Peso		
Composition	49 % MICROFIBRA	Poids	350 g/mq ± 5%	
Composition	supporto pol. microfibra	Weight		
Spessore		Altezza		
Epaisseur	≥ 0,90 mm	Laize	140 cm ± 1	
Thickness		Width		
Resistenza alla trazione (UNI 4818 pt. 6°)	Ordito	≥ 500 N	Trama	≥ 200 N
Rèsistance à la traction strenght	Chaine		Trame	<u>Tensile</u>
Allungamento a rottura (UNI 4818 pt. 6°)	Ordito		Trama	
Allongement à la rupture Elongation at break	Chaine ≥ 80 %		Trame	≥ 200 %
Resistenza alla lacerazione (UNI 4818 PT 9° metodo A)	Ordito	≥ 160 N	Trama	≥ 100 N
Rèsistance à la déchirure Tear strenght	Chaine		Trame	
Resistenza alle flessioni (UNI 4818 pt. 14°)	≥ 150.000 cicli a - 5° C	/	≥ 3000 cicli a - 30 ° C	
Resistance aux flexions	≥ 150.000 cicli a T. ambiente	(UNI 4818 pt.14°)		
<u>Bending strenght</u>				
Resistenza alla corrosione (acqua di mare) (UNI ISO 9227/93)				
Resistance à la corrosion	a 24 – 48 – 72 ore		(without defect)	
Resistance to corrosion	non si riscontrano difetti			
Resistenza all'abrasione – MARTINDALE (UNI EN ISO 12947 – 2 /2000)				
Abrasion				
<u>Abrasion</u>	a 150000 cicli	indice 3-4 scala dei grigi		
Resistenza all'usura (UNI 4818-15/92)	2000 cicli con carico di 30N profilo piano	RESISTENTE		
Resistance to wear	10000 cicli con carico di 10 N profilo piano	RESISTENTE		
<u>Rèsistance usure</u>				
Solidità alla luce (UNI-ISO 105-B02)	5-6 scala dei blu (colori scuri)	dark colors		
Solidità à la lumiere	3-4 scala dei blu (colori chiari)	light colors		
<u>Light durability</u>				
Comportamento delle superfici ai prodotti della pulizia		(a richiesta)		
Comportement de surface aux produits pour le nettoyage		(sur demande)		
<u>Surface resistance to different cleaning products</u>		(available on request)		
Resistenza ai liquidi freddi (macchie)		(a richiesta)		
Resistance aux tache		(sur demande)		
<u>Stain resistance</u>		(available on demand)		
TROPICAL TEST (60 gg. a 70° C)			INALTERATO - INCHANGE' - UNCHANGED	
N.B.: esiste anche la versione con supporto telato e ignifugo (AU)				
<u>L'ARTICOLO E' TRATTATO CON ADDITIVO ANTI-BATTERICO. / TRAITMENT anti-bactèrien/Bacterial treatment</u>				

10 N. equivalgono a 1 Kg.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prufen.