

Art. LAS VEGAS LINER "leathertouch"

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composizione	51 % PU	Peso		
Composition	49 % PES	Poids	330 g/mq \pm 5%	
Composition		Weight		
Spessore		Altezza		
Epaisseur	\geq 0,90 mm	Laize	140 cm \pm 1	
Thickness		Width		
Resistenza alla trazione (UNI 4818 pt. 6°)	Ordito \geq 500 N	Trama	\geq 200 N	
Rèsistance à la traction strenght	Chaine	Trame		<u>Tensile</u>
Allungamento a rottura (UNI 4818 pt. 6°)	Ordito	Trama		
Allongement à la rupture Elongation at break	Chaine \geq 80 % Lenghtwise	Trame Crosswise	\geq 200 %	
Resistenza alla lacerazione (UNI 4818 PT 9° metodo A)	Ordito \geq 160 N	Trama	\geq 100 N	
Rèsistance à la déchirure Tear strenght	Chaine Lenghtwise	Trame Crosswise		
Resistenza alle flessioni (UNI 4818 pt. 14°)	\geq 150.000 cicli a -5° C / \geq 3000 cicli a -30° C			
Resistance aux flexions Bending strenght	\geq 150.000 cicli a T. ambiente (UNI 4818 pt.14°)			
Resistenza alla corrosione (acqua di mare) (UNI ISO 9227/93)				
Resistance à la corrosion	a 24 – 48 – 72 ore	(without defect)		
Resistance to corrosion	non si riscontrano difetti			
Resistenza all'abrasione – MARTINDALE (UNI EN ISO 12947 – 2 /2000)				
Abrasion				
Abrasion	a 150000 cicli indice 3-4 scala dei grigi			
Resistenza all'usura (UNI 4818-15/92)	2000 cicli con carico di 30N profilo piano	RESISTENTE		
Resistance to wear	10000 cicli con carico di 10 N profilo piano	RESISTENTE		
Rèsistance usure				
Solidità alla luce (UNI-ISO 105-B02)	5-6 scala dei blu (colori scuri)	dark colors		
Solidità à la lumiere	3-4 scala dei blu (colori chiari)	light colors		
Light durability				
Comportamento delle superfici ai prodotti della pulizia		(a richiesta)		
Comportement de surface aux produits pour le nettoyage		(sur demande)		
Surface resistance to different cleaning products		(available on request)		
Resistenza ai liquidi freddi (macchie)		(a richiesta)		
Resistance aux tache		(sur demande)		
Stain resistance		(available on demand)		
TROPICAL TEST (60 gg. a 70° C)		INALTERATO - INCHANGE' - UNCHANGED		

N.B.: esiste anche la versione con supporto telato e ignifugo (AU)

L'ARTICOLO E' TRATTATO CON ADDITIVO ANTI-BATTERICO. / TRAITMENT anti-bactèrien/Bacterial treatment

10 N. equivalgono a 1 Kg.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prufen.