

Art. LAS VEGAS TELATO AU "leathertouch"

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composizione	37 % COTONE	Peso	
Composition	63 % PU	Poids	480 g/mq \pm 5%
<u>Composition</u>		<u>Weight</u>	
Spessore		Altezza	
Epaisseur	\geq 0,95 mm	Laize	140 cm \pm 1
<u>Thickness</u>		<u>Width</u>	
Resistenza alla trazione (UNI 4818 pt. 6°)	Ordito \geq 250 N	Trama \geq 200 N	
Résistance à la traction strenght	Chaine	Trame	<u>Tensile</u>
<u>strenght</u>	<u>Lenghtwise</u>	<u>Crosswise</u>	
Allungamento a rottura (UNI 4818 pt. 6°)	Ordito	Trama	
Allongement à la rupture <u>Elongation at break</u>	Chaine \geq 5 % <u>Lenghtwise</u>	Trame \geq 10 % <u>Crosswise</u>	
Resistenza alla lacerazione (UNI 4818 PT 9° metodo A)	Ordito \geq 30 N	Trama \geq 50 N	
Résistance à la déchirure <u>Tear strenght</u>	Chaine <u>Lenghtwise</u>	Trame <u>Crosswise</u>	
Resistenza alle flessioni – Bally (UNI 4818 pt. 14°)	\geq 3000 cicli a – 30 ° C \geq 150.000 cicli a – 5° C	RESISTENTE RESISTENTE	
Resistance aux flexions <u>Bending strenght</u>	\geq 150.000 cicli a T. ambiente	RESISTENTE	
Resistenza alla corrosione (acqua di mare) (UNI ISO 9227/93)			
Resistance à la corrosion	a 24 – 48 – 72 ore	(without defect)	
<u>Resistance to corrosion</u>	non si riscontrano difetti		
Resistenza all'abrasione – MARTINDALE (UNI EN ISO 12947 – 2 /2000)		RESISTENTE	
<u>Abrasion</u>	a 150000 cicli cambiamento di tono indice 3-4 scala dei grigi		
Resistenza all'usura (UNI 4818-15/92)	2000 cicli con carico di 30N profilo piano 10000 cicli con carico di 10 N profilo piano	RESISTENTE RESISTENTE	
Resistance to wear <u>Résistance usure</u>			
Solidità alla luce (UNI-ISO 105-B02)	5-6 scala dei blu (colori scuri)	dark colors	
Solidità à la lumière <u>Light durability</u>	3-4 scala dei blu (colori chiari)	light colors	
Comportamento delle superfici ai prodotti della pulizia (PTP 53/95)		(a richiesta)	
Comportement de surface aux produits pour le nettoyage		(sur demande)	
<u>Surface resistance to different cleaning products</u>		(available on request)	
Resistenza ai liquidi freddi (macchie)		(a richiesta)	
Resistance aux tache <u>Stain resistance</u>		(sur demande) (available on demand)	
<u>TROPICAL TEST (60 gg. a 70° C)</u>		INALTERATO - INCHANGE' - UNCHANGED	
REAZIONE AL FUOCO			
Sigaretta in combustione lenta Smouldering sigarette test (EN 1021-1/93)	RESISTENTE		
(BS 5852-1/79-Schedule 4)	RESISTENTE		
Fiamma equivalente ad un fiammifero Match flame equivalent test EN 1021 –2/93	RESISTENTE		
BS 5852-1/79 – Schedules 5	RESISTENTE		

Piccola fiamma su mobile imbottiti

Small Flame test on upholstered furniture

UNI 9175/87

CLASSE 1 IM

LIMITE PROPAGAZIONE FIAMMA

UNI 4818 PT 19°

velocità di combustione < 100 mm/ min

L'ARTICOLO E' TRATTATO CON ADDITIVO ANTI-BATTERICO. / TRAITMENT anti-bactèrien/Bacterial treatment

10 N. equivalgono a 1 Kg.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um sie verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.