

Art. MAPI POL P.9063

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS

TECHNISCHE DATEN

Composizione	88 % PVC a norma CE	Peso	
Composition	12 % Jersey POL (80 gr/mq)	Poids	gr. mq.720 +/- 20
Composition		Weight	
<u>Zusammensetzung</u>		Gewicht	
Spessore		Altezza	
Epaisseur	1,20 mm. \pm 5 %	Laize	138 / 140 cm \pm 1
Thickness		Width	
Starke		Breite	
ADESIONE			
ADHESION	rif. TEST UNI 4818/10		
	Ordito 4,5 kg (5x20)cm	Trama	2,70 kg(5x20)cm
	Chaine	Trame	
Allungamento a rottura (test UNI 8639)	Ordito 43,4 kg	Trama	27,5 kg
Allongement à la rupture	Chaine 52%	Trame	200 %
Elongation at break	Lenghtwise	Crosswise	
Reisdehnung	Kette	Schuss	
Allungamento alla lacerazione Tear strength (test UNI 8279)	Ordito 8,4 kg (5x20)cm	Trama	9,3 kg (5x20)cm
Rèsistance à la déchirure	Lenghtwise	Crosswise	
Resistenza alla luce UVA	Chaine	Trame	
	sottoposto al test UNI 7097/72. Lampada artificiale XENOTEST 150 W (HARRAU), luce XENNON 1500 W		
	Dopo 150 ore di esposizione nessuna sensibile variazione		

LE MATERIE PRIME IMPIEGATE NON CONTENGONO ALLO STATO SOLUBILE COMPOSTI DI ANTIMONIO, BARIO CADMIO MERCURIO E PIOMBO. LE RELATIVE MESCOLE DI SPALMATURA SONO OTTENUTE CON PLASTIFICAZIONE A NORMA CE , E STABILIZZANTI ATOSSICI, QUALI ZINCO E MAGNESIO.

Norme di pulizia: Pulire il tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita; non usare solventi e detergenti chimici o spray per lucidare.

Cleaning Rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

N.B.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.