

Art. PVC PESANTE IGNIFUGO
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS

	DIN		
TESSUTO DI SUPPORTO / TYPE OF BASE FABRIC	60001	POLIESTERE ALTA TENACITA. HIGH TENACITY POLYESTER.	
TITOLO DEL FILO / FILAMENT SIZE	53830	DTEX	1100
FILI ORDITO-TRAMA / YARN CONSTRUCTION WARP-WEFT	53853	N°/cm	8 x 8
PESO TESSUTO DI SUPPORTO / WEGHT OF BASE FABRIC	53854	G/mq	180
PESO SPALMATURA PVC / WEGHT OF PVC	53352	G/mq	500
PESO TOTALE / TOTAL WEGHT	53352	G/mq	680
SPESSORE / THICKNESS	53353	mm	52/100
RESISTENZA ALLA TRAZIONE – ORDITO TENSILE STRENGHT – WARP	53354	N / 5 cm	2500
RESISTENZA ALLA TRAZIONE – WEFT TENSILE STRENGHT – TRAMA	53354	N / 5 cm	2500
ALLUNGAMENTO ORDITO – WARP ELONGATION	53354	%	22
ALLUNGAMENTO TRAMA – WEFT ELONGATION	53354	%	26
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE – ORDITO TEAR STRENGHT – WARP	53363	N	220
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE – TRAMA TEAR STRENGHT – WEFT	53363	N	220
STABILITA' DIMENSIONALE – DIMENSIONAL STABILITY	–	%	1
RESISTENZA AL FREDDO – COLD RESISTANCE	53361	°C	-30
RESISTENZA AL CALDO – HEAT RESISTANCE	53361	°C	+70
RESISTENZA ALLA FIAMMA FLAME RETARDANCY	Autoestinguenete *** Flame retardant ***		
RESISTENZA AI SOLVENTI SOLVENT RESISTANCE	51365	Resistente Resistant	
SOLIDITA' ALLA LUCE LIGHTFASTNESS	53388	Valore Value	6
RESISTENZA AI PIEGAMENTI / BENDING RESISTANCE	53359	N°	100.000
IMPERMEABILITA' WATER RESISTANCE	53886	Impermeabile Water proof	
ADESIONE ALLA SALDATURA / SEAM STRENGHT	53357	N / 2 CM	40
TRASMISSIONE LUMINOSA (colore bianco) LIGHT TRANSMISSION (white color)	ASTM E 903 UNI EN 410	Tv (%)	9,3
RIFLESSIONE LUMINOSA (colore bianco) LIGHT REFLECTION (white reflection)	ASTM E 903	Pv (%)	86,7
TRASMISSIONE UV (colore bianco) UV TRANSMISSION (white reflection)	ASTM E 903	Tuv (%)	< 0,005
*** CERTIFICATI DI AUTOESTINGUENZA – FLAME RETARDANT CERTIFICATES ITALY: CLASSE 1 SPAIN: M1			

N.B.:

Norme di pulizia: Pulire il tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita; non usare solventi e detersivi chimici o spray per lucidare.

Cleaning Rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt. Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.