

**Art. MAESTRALE**  
**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS**  
**TECHNISCHE DATEN**

FIBRA TESSILE	<b>100 % poliestere</b>	PESO	<b>430 GR./MQ.</b>
Tipo di rivestimento	<b>PVC</b>	Weight	+/- 5%
		Poids	

---

SPESSORE	<b>4/10 mm.</b>	ALTEZZA	<b>150 cm.</b>	LUNGH. ROTOLI	<b>50 Mtl.</b>
Thickness		Width		Roll Width	
Epaisseur		Laize		Long. des pièces	

---

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	(UNI4818 pt.6°)	Long.	<b>180Kg. /5 cm</b>	Trans	<b>180kg</b>
/ 5cm.					
Tensile strength	(UNI4818 pt.6°)				
Résistance à la traction					

---

ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	Long.	<b>30 %</b>	Trans	<b>30 %</b>
Elongation at break	(UNI 4818 pt.6°)			
Allongement à la rupture				

---

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	Ordito	<b>8Kg.</b>	Trama	<b>8 Kg.</b>
Tear strength	(UNI 4818 pt.9°)			
Résistance à la déchirure				

---

SOLIDITA' DEI COLORI	Valore	<b>7</b>	Scala dei blu
Color Resistance	Value		Blu color range
Resistance des couleurs	Valeur		Gamme des blue

---

**NOTE:**

- I valori dati sono a titolo indicativo, in buona fede, e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.
- The overmentioned dates correspond to average values and are communicated quite sincerely, but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fitted for the model.
- Ces valeurs sont données à titre d'indication. Elles ne sont valables que statistiquement. En aucun cas, elles ne peuvent pas servir de base pour fournitures selon un Cahier des Charges pour étude. Nous nous réservons le droit de modifier certains éléments sans préalable dans la mesure où le produit reste adapté à l'usage prévu (cas d'amélioration n'entraînent pas de pertes de caractéristiques).