

## Art. MILLEPUNTE

### CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE DATEN

Ed. luglio 02 \* 610018 \*

Composizione			Peso	
Composition	Spalmato Pvc supporto tessile		Poids	1400 g/mq $\pm$ 5%
Composition	con finissaggio poliuretano		Weight	
Zusammensetzung	(supporto 100% cotone)		Gewicht	
Spessore			Altezza	
Epaisseur	2 / 2,1 mm		Laize	140 cm $\pm$
Thickness			Width	
Starke			Breite	
Resistenza alla trazione (UNI 8639)	Ordito		Trama	
Résistance à la traction	Chaine	7,4 %	Trame	34,8 %
Tensile strenght	Lenghtwise		Crosswise	
Reissfestigkeit	Kette		Schuss	
Allungamento a rottura (UNI 8639)	Ordito		Trama	
Allongement à la rupture	Chaine	55,9 N	Trame	51,2 N
Elongation at break	Lenghtwise		Crosswise	
Reisdehnung	Kette		Schuss	
Resistenza alla lacerazione (UNI 8279 metodo trapezio)	Ordito		Trama	
Résistance à la déchirure	Chaine	7,3 N	Trame	8,4 N
Tear strenhgt	Lenghtwise		Crosswise	
Weiterreissfestigkeit	Kette		Schuss	
Resistenza alla perforazione			con metodo della sfera D.20 41,6 N	
Prova di adesione	Ordito:	4 N		
(UNI 4818 parte 10)	Trama:	3,9 N		

**ATTENZIONE : il materiale ha garanzia 24 mesi se utilizzato, applicato e pulito secondo le nostre istruzioni. Non lavare con solventi, pulivapor o detersivi aggressivi. Utilizzare acqua e saponi neutri.**

**ATTENTION: The material have warranty of quality for 24 months if you used, applied and washed with our instruction. Don't wash with solvent, pulivapor or detersive aggressive. To make use water and neutral detersive.**

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication. Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt. Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.