



## SIBERIA

OUTDOOR VINYL FABRIC

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

**PESO FINALE:**

**TOTAL WEIGHT:** 860g/mq  $\pm$  20 gr/mq

**SPESSORE:**

**THICKNESS:** 1,1mm  $\pm$  0,1mm

**ALTEZZA:**

**WIDTH:** cm. 138/140

**TESSUTO:**

**SUPPORT:** Jersey di poliestere a catenella 60 gr/mq

**SPALMATURA:**

**COATING:** PVC plastificato, a norma CE, stabilizzato alla radiazione UV  
addizionato con prodotto antiossidante e antimuffa.  
*Coating with PVC as CE stadard request.*

**FINISSAGGIO:**

**FINISH:** dispersione acquosa di interpolimeri acrilici e poliuretanic.

**COLLAUDO / TEST:**

**ADESIONE UNI 4818/10 :** Ordito / Lenghtwise : 4,5 Kg (cm 5x20 )  
**ADHESION UNI 4818/10:** Trama / Crosswise : 3,2 Kg (cm 5x20)

**RESISTENZA ALLA LACERAZIONE**

(metodo del trapezio) UNI 8279 : Ordito / Lenghtwise: Kg 17 (cm 5x20)  
**TEAR STRENGHT:** Trama / Crosswise : Kg 9 (cm 5x20)

**CARICO DI ROTTURA**

(metodo su striscia) UNI 8639: Ordito / Lenghtwise: Kg 36 allungamento di rottura /Elongation at break 75%  
**TENSILE STRENGHT:** Trama / Crosswise: Kg 22 allungamento di rottura /Elongation at break 190%

**RESISTENZA ALLA LUCE UVA:**

UNI 7097/72 Lampada artificiale/ artificial lamp XENOTEST 150 W (HARRAU), luce/light XENNON 1500 W  
**UVA RESISTANCE:** Dopo 150 ore di esposizione nessuna sensibile variazione  
*150 hours of exposition without variation*



A richiesta disponibile con resistenza al fuoco per produzioni minime mtl. 300  
Fire resistance available on request for minimum quantity of 300 linear meters

**Questo articolo è trattato con additivo antibatterico e rispetta le norme CE in materia di plastificazione e di stabilizzanti atossici.**

- L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto(colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc)
- Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro.
- Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.
- Per produzioni di colori speciali il lotto d'ordine minimo è di mtl.300.
- La produzione del prodotto con le caratteristiche di reazione al fuoco "classe 1 IM" è possibile per un lotto minimo mtl 300 (prezzo a richiesta).
- Non si accetteranno resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale.
- Norme di pulizia: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare, e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore.
- I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti .