

Art. SEARAIN
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE DATEN

Composizione	27 % POLIESTERE	Peso	
Composition	73 % PVC	Poids	300 g/mq \pm 5%
Composition		Weight	
<u>Zusammensetzung</u>		Gewicht	
Spessore		Altezza	
Epaisseur	0,25 – 0,30 mm	Laize	208 cm \pm 1
Thickness		Width	
Starke		Breite	
Lunghezza rotoli	50 mtl		
Roll Width			
<u>Long. des pièces</u>			
Resistenza alla trazione (UNI 4818 pt.6°)	Ordito \geq 100 kg	Trama	\geq 70 kg
Rèsistance à la traction	Chaine	Trame	
Tensile strenght	Lengthwise	Crosswise	
<u>Reissfestigkeit</u>	Kette	Schuss	
Allungamento a rottura (UNI4818 pt. 6°)	Ordito	Trama	
Allongement à la rupture	Chaine 15-25 %	Trame	20-30 %
Elongation at break	Lengthwise	Crosswise	
Reisdehnung	Kette	Schuss	
Resistenza alla lacerazione (UNI 4818 pt.9° metodo A)	Ordito	Trama	
Rèsistance à la déchirure	Chaine \geq 10 Kg	Trame	\geq 8 Kg
Tear strength	Lengthwise	Crosswise	
<u>Weiterreissfestigkeit</u>	Kette	Schuss	

N.B.:

Norme di pulizia: Pulire il tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita; non usare solventi e detersivi chimici o spray per lucidare.

Cleaning Rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.