

# **Art. TELA ACRILICA RESINATA E NON RESINATA**

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – TECHNICAL CHARACTERISTICS**

## **TECHNISCHE DATEN**

---

### **COMPOSIZIONE:**

100 % fibra acrilica "outdoor" tinta in massa

### **ORDITO**

30 fili / cm

titolo NE 20 / 2

### **TRAMA**

14 trame / cm

titolo NE 20 / 2

### **ALTEZZA**

CM.152

### **COLONNA D'ACQUA**

(UNI5122)

> 300 mm >1000 mm (resinato)

### **PESO**

NON RESINATA 300 gr./m<sup>2</sup>

RESINATA 340 gr./m<sup>2</sup>

### **IMPERMEABILITA'**

Idrorepellente

(UNI – EN 24920)

### **SOLIDITA' AI COLORI**

Grado 7/8 – 8

Colori tinti in massa

(UNI 7640)

### **CARICO ALLA ROTTURA**

Ordito:kg.130

Trama:kg.80

(UNI 7640)

### **FINISSAGGIO**

Antimacchia imputrescibile, idro e oleorepellente, con trattamento teflon

Disponibile nelle versioni Resinata e Non (scheda tecnica a richiesta)

Available with Resin coating or Without it. (technical characteristics on request)

**IMPIEGO:** Coperture nautiche impermeabili, capottine, tendalini.

**USE:** Marine waterproof coverings, awnings.

**ALTEZZA:** Cm.150

**WIDTH:** Cm.150

**LUNGH. ROTOLO:** Mtl.50 - **PESO:** +/- gr.320 Mq.

**ROLL LENGHT:** Mtl.50 - **WEIGHT:** +/- gr.320 Sqm.

**LAVAGGIO:** Acqua e sapone neutro, sciacquare a fondo, asciugare bene prima di piegare.

**CARE:** Careful washing with neutral soap, good rinsing, good dry before fold it.

Norme di pulizia: Pulire il tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita; non usare solventi e detergenti chimici o spray per lucidare.

Cleaning Rules: Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

N.B.

-I valori dati sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

-Ces valeurs sont données à titre d'indication.Elles ne sont valables que statistiquement.

-The overmentioned dates correspond to average values but cannot be considered as a contract document. Users are kindly requested to check if the material is fit for the model.

-Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten es handelt sich nicht um sie verbindliche Datenblatt.Die Eignung unserer Produkte ist vom Verarbeiter selbst zu prüfen.