

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : **FELIX**

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni ed esterni.

Peso / Weight	UNI EN ISO 222.86	Gr / Mq	820 ± 10 gr
Composizione / Composition	Superficie: 100% POLIURETANO, supporto: 33% Cotone 67% Poliestere		
Altezza Rotoli / Width		Cm.	140± 2%
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl.	30
Spessore / Thickness		Mm.	2

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	UNI 4818 15 METODO A	N	> 200000 cicli
Resistenza alla trazione Tensile strenght	UNI EN ISO 13.934-1	N/ cm	Ordito / Lenghtwise: 90 Trama / Crosswise: 100
Allungamento a rottura Elongation at Break	UNI EN ISO 13.934-1	%	Ordito / Lenghtwise: 50 Trama / Crosswise: 30
Impermeabilità vapore acqueo Water vapour permeability	500 gr./Mq/24 H		RESISTENTE
JUNGLE TEST	3 SETTIMANE/ WEEKS		
Resistenza al fuoco secondo le norme: Flame retardancy according to	Optional: UNE EN 1021 parts 1-2		

Nota informativa: (10 N equivalgono a 1 Kg.)

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc).

Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale.

Per produzioni di colori speciali il lotto d'ordine minimo è di mtl. 500.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detersivi chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

Special colours require a minimum of 500 Meters.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently. Never use solvents, alcohol, vapour washing machines, bleaches or aggressive detergents.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.