

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : **BARCELLONA**

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni ed esterni.

Peso / Weight	UNI 4818-74 Parte 3	Gr / Mq	650 ± 5 %
Composizione / Composition	UNI 4818-74 Parte 3	90% PVC – 10 % PA	
Altezza Rotoli / Width		Cm.	138 - 140
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl.	40
Spessore / Thickness		Mm.	1 ± 1 %

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza a trazione Tensile resistance	UNI EN ISO 1421	N/5cm	Ordito / Warp: 400 Trama / Weft: 150
Allungamento sotto carico costante Lengthening Under Steady load	UNI 4818-74 Parte 7	%	Ordito / Warp: 30 Trama / Weft: 100
Allungamento a rottura Ultimate elongation	UNI EN ISO 1421	%	Ordito / Warp: 90 Trama / Weft: 250
Adesione Adherence	UNI EN ISO 2411	N/5cm	Ordito / Warp: 30 Trama / Weft: 30
Resistenza alla lacerazione Tear resistance	UNI EN ISO 6474	N	Ordito / Warp: 60 Trama / Weft: 50
Bally test + 20°C 150.000 cicli	UNI 4818-74 Parte 6	150.000 Cicli	Resistente
XENO TEST	UNI ISO 4892	Scala dei blu	5

Nota informativa: (10 N equivalgono a 1 Kg.)

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc).

Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro.

Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale.

Per produzioni di colori speciali il lotto d'ordine minimo è di mtl. 500.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

Special colours require a minimum of 500 Meters.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently. Never use solvents, alcohol, vapour washing machines, bleaches or aggressive detergents.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.