



Caratteristiche / Characteristics	Test metodo /Test Method	Unit	Valore / Value
Composizione / Composition	ISO 1833 o ISO 5088	%	1% PU - 84% PVC -15% PES
Composizione supporto/ support compos.	ISO 1833 o ISO 5088	%	100 % PES
Peso totale/ Total weight	ISO 3801 –EN29073/1	g/m ²	750 g/mq +/- 5 %
Peso del support/ Weight of the base	ISO 3801 –EN29073/1	g/m ²	110
Larghezza / Usable width	ISO 3932	cm	140 ±2 cm
Spessore/ Thickness	UNI 9947	mm	1 mm +/- 0,1 mm
Lunghezza rotolo/ Length roll	//////////	mt	25 mt +/-0,2 mt
Resistenza alla luce / Colour fastness to artificial light	BS-EN-ISO-105-B02	Scala dei blue	>= 5
Resistenza alla abrasione / Abrasion test – MARTINDALE (secco/dry)	Met.1 EN ISO 5470-2:2003	Cicli	>100.000
Resistenza ai piegamenti continui Bally Test / Resistance to continual bending Bally Test	UNI EN ISO 5402	Cicli	>50.000
FIRE RESISTANCE: UNI 9175 PASS – BS 5852 MATCH TEST / CIGARETTE TEST PASS			
IMO 2010 - UNI EN 1021 - MED 			
Contenuto chimico: è in accordo ai requisiti legislativi vigenti nella comunità europea.			
Chemical content: it is in good agreement to European law.			
Settore d'impiego Application	Idoneo per tutte le tecniche di imbottitura. Suitable for all upholstery covering INDOOR e OUTDOOR		
Pulizia Cleaning	Non usare detergenti abrasivi o solventi aggressivi. Pulire con acqua tiepida e sapone neutro tramite panno o spazzola morbida. Please do not use detergents abrasives or aggressive solvents. Clean with warm water and mild soap with a cloth or a soft brush.		

ULTRAFRESH

Ultra-fresh™ è un antimicrobico a largo spettro, resistente alle alte temperature e di lunga durata. Le sue caratteristiche permettono di inibire la crescita di batteri, funghi e muffe. La sua azione abbinata ad “Ultra-fix”, (finissaggio antimacchia e resistente all’abrasione), garantisce una protezione ottimale dell’articolo.

Ultra-fresh™ is a long-term broad-spectrum antibacterial, resistant to high temperatures and with long duration. Its organic characteristics allow to inhibit the growth of bacteria, fungus and moulds. Its combined action with the finish “Ultra-fix” (stain and abrasion resistant) ensures an optimal protection of the article

LA PRESENTE SCHEDA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI, A NOSTRA DISCREZIONE, LASCIANDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE SOPRA ENUNCIATE.

Ci riserviamo di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

L'Acquirente deve comunicare al Venditore tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare il corretto utilizzo del prodotto tenuto conto delle sue specifiche tecniche. L'Acquirente non è comunque esonerato dall'obbligo di effettuare test e prove sul prodotto fornito dal Venditore per determinare se questo sia idoneo alle lavorazioni ed all'utilizzo al quale è destinato. La responsabilità relativamente all'uso ed alla trasformazione dei prodotti è a carico e rischio esclusivamente dell'Acquirente. Il Venditore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto.

THIS DATA SHEET COULD BE SUBJECTED TO FURTHER CHANGES, KEEPING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS.

Reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice. The above mentioned data correspond to average and cannot be considered as a contract document.

The Purchaser must notify the Seller all necessary information to ensure the correct use of the product, keeping in evidence its technical specifications. The Purchaser shall not be exempted from the obligation to make a product tests to determine if it is suitable for the work to do. The responsibility and all the risks for the use and processing of the product is exclusively of the Buyer. Therefore, the Seller is not responsible for the damages related to the processing costs, any loss of production, loss of profit and / or any other direct and / or indirect damage.

REVISIONE: GIUGNO 2016

ITALVIPLA SRL Via Roma, 92 – 24064 – Grumello del Monte (BG) – Tel. +39 035 830368 – Fax. +39 035 832960

Mail info@italvipla.com – Web www.italvipla.com