

SCHEMA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : **LORICA®**

Utilizzo / Use: Per rivestimento di imbottiti interni ed esterni / Interior and Exterior Upholstery

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286-2	Gr / M2	345 ± 10%
Composizione / Composition	50% Poliammide – 50% PU		
Altezza Rotoli / Width		Cm.	138 - 140
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl. / Rm	15/20
Spessore / Thickness		Mm.	0,75 ± 0,1
Finissaggio / Finish	Dispersione acquosa di interpolimeri acrilici e poliuretanic		

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Allungamento a 20 kg. Elongation at 20 kg.	UNI 4818/7	%	Ordito / Lengthwise: 30 ± 15% Trama / Crosswise: 24 ± 15%
Allungamento a rottura Elongation at Break	UNI 4818/6	%	Ordito / Lengthwise: 80 ± 15% Trama / Crosswise: 75 ± 15%
Carico a rottura Tensile Strength	UNI 4818/6	Kg.	Ordito / Lengthwise: 66 ± 15% Trama / Crosswise: 65 ± 15%
Lacerazione Tear Strength	UNI 4818/9	Kg.	Ordito / Lengthwise: 20 ± 10% Trama / Crosswise: 19 ± 10%
Solidità allo sfregamento a secco Colourfastness To rubbing Dry	IUF 450	N° 80 Cicli N° 80 Cycles	5 ≥ 3/4
Solidità allo sfregamento umido Colourfastness To rubbing Wet	IUF 450	N° 40 Cicli N° 40 Cycles	4 ≥ 3/4
Resistenza alle flessioni Bally Resistance to Bally Flexometer	IUP 20 UNI 4818/13	100.000 Cicli 100.000 Cycles	Buono Good
Resistenza al sudore Fastness of Dyeing Sweat	FORD/GM/BMW	N°20 Cicli N°20 Cycles	5 ≥ 3
Resistenza all'abrasione Taber Resistance to Abrasion	LORICA	500 Cicli/500 gr. 500 Cycles/500 gr.	4/5 ≥ 4

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Si potrebbero verificare differenze di colore tra partite diverse quindi si consiglia di assicurarsi che il materiale ordinato sia della stessa partita e sufficiente per concludere il lavoro. Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori ed eventualmente di migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso.

Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato oppure se saranno trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale.

NORME DI PULIZIA: Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore.

I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to usage, cut or handing and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of glueing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). No claims are accepted on manipulated, handled, cut or damaged goods.

Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are only possible upon written agreement from our commercial staff.

Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range and to improve the technical properties of the product without any notice.

CLEANING INSTRUCTIONS: Clean with mild soap and water at low temperature; rinse gently.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.