

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET (01/20)

Articolo / Article : **CARBON DIAGONAL**

Utilizzo / Use: rivestimento di imbottiti interni ed esterni / Interior and Exterior Upholstery

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286-2	Gr / M2	720 +/- 3%
Composizione / Composition	PVC Plastificato stabilizzato alla radiazione UV con l'aggiunta di antiossidanti ed antimuffe Supporto: Tessuto di Poliestere . PVC stabilized to the UV radiation with the addition of antioxidants and anti-mold Backing: Polyester fabric (PES)		
Altezza Rotoli / Width		Cm.	138 - 140
Lunghezza Rotoli / Roll length		Mtl. / Rm	30
Spessore / Thickness		mm.	1,1 +/- 0,10
Finissaggio / surface Finishing	Dispersione acquosa di interpolimeri acrilici e poliuretanic Acrylic and Polyurethanic Polymers in water dispersion solution		

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance (Martindale)	UNI EN ISO 12947	Cicli /cycles	≥100.000
Resistenza alla lacerazione Tear strenght	UNI EN ISO 4674 Metodo B	N	Ordito / Lenghtwise: 20 Trama / Crosswise: 15
Resistenza alla trazione Tensile strenght	UNI EN ISO 1421 UNI 7805	N/5 cm.	Ordito / Lenghtwise: 310 Trama / Crosswise: 215
Allungamento di rottura Elongation at break	UNI EN ISO 4818-7 UNI 7805	%	Ordito / Lenghtwise: 45 Trama / Crosswise: 140
Reazione alla luce Color fastness to artificial light	XENOTEST		6 -7 scala dei blu /blue scale
Resistenza al fuoco secondo le norme Flame retardancy according to	UNI 9175 FA-1/94 (classe 1 IM) BS 5852-1 UNI EN 1021-1-2 IMO-2010 FTP 7.2 PART 8		

Nota informativa: 10 N = 1 Kg. - La Scala dei blu va da 1 (pessimo) a 8 (ottimo). La Scala dei grigi va da 1 (pessimo) a 5 (ottimo).

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'utilizzo che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Si sconsigliano colle a base di solvente.
Si possono verificare differenze di colore tra diversi lotti di produzione quindi si consiglia di specificare se il materiale ordinato deve essere dello stesso lotto e che sia sufficiente per concludere il lavoro.
Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori e migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Non si accettano resi dopo 10 giorni dal ricevimento della merce.
NORME DI PULIZIA: Risciacquare subito accuratamente l'acqua salmastra con acqua dolce. Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore (richiedere la scheda specifica completa).
I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to use, cut or handle it and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of gluing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). Not use solvent based glue. No claims are accepted on cutted, handled, cut or damaged goods (even by the transporter).
Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are accepted only upon written agreement from our commercial office. Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range or to improve the technical properties of the product without any notice.
CLEANING INSTRUCTIONS: It is very important to rinse well from salt water. Clean using mild soap and water with a cloth or a soft brush and rinse gently. Don't use chemical degreasers.
The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.