

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article : JUTA MARE

11/2020

Utilizzo/Use: Rivestimento di imbottiti interni ed esterni. Interior and exterior upholsteries

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286 – P2	Gr / Mq	750 +/- 5%
Composizione / Composition	Spalmatura / Coating		100% PVC
	Supporto / Backing		65% PES 35% Cot
Altezza Rotoli / Width		Cm.	140
Lunghezza Rotoli / Rolllength		Mtl.	25
Spessore / Thickness		Mm.	1,00 +/- 0.2

			VALORI OTTENUTI OBTAINED VALUES	
Resistenza alla lacerazione Tear Resistance	UNI EN ISO 4674-1 Meth.B	N	Ordito / Lengthwise: 20 Trama / Crosswise: 15	
Resistenza alla trazione Tensile strenght	UNI EN ISO 1421	N/5 cm	Ordito / Lengthwise: 300 Trama / Crosswise: 150	
Allungamento a rottura Elongation at Break	UNI EN ISO 1421	%	Ordito / Lengthwise:30 Trama / Crosswise: 150	
Resistenza al fuoco secondo le norme: Flame retardancy according to:	UNI 9175-CL.1IM , UNI EN 1021-1/2 , ISO 3795 , FMVSS 302, TB 117:2013, BS 5852			
RESISTENZA ALLA LUCE COLOR FASTNESS	XENOTEST	UNI ISO 4582/4892	Scala dei blu Blue scale	6/7
MARTINDALE	EN 13520 : ISO 12947	Secco / Dry	>100.000	
		Umido / Wet	N.R.	

Nota informativa : (10 N equivalgono a 1 Kg.) notice: (10 N are equivalent to 1 kilo)

L'utilizzatore dovrà accertarsi dell'integrità del prodotto (colore, grana, difetti visibili) e verificare che lo stesso sia adatto all'uso che deve farne. L'eventuale incollaggio dovrà essere preventivamente testato dal cliente nelle diverse condizioni di utilizzo (supporto, temperatura, umidità, ecc). Si sconsigliano colle a base di solvente.
Si possono verificare differenze di colore tra diversi lotti di produzione quindi si consiglia di specificare se il materiale ordinato deve essere dello stesso lotto e che sia sufficiente per concludere il lavoro.
Italvipla si riserva di aggiornare saltuariamente la cartella colori e migliorare le caratteristiche tecniche del prodotto senza l'obbligo di preavviso. Non si accettano resi di materiale tagliato o in alcun modo manipolato. Qualsiasi difetto, dopo essere stato riconosciuto, darà diritto al cliente alla sostituzione gratuita del prodotto in questione ma non potranno essere richiesti rimborsi per manodopera o altri danni. Tutti i resi dovranno essere autorizzati per iscritto dal nostro ufficio commerciale. Non si accettano resi dopo 10 giorni dal ricevimento della merce.
NORME DI PULIZIA: Risciacquare subito accuratamente l'acqua salmastra con acqua dolce. Pulire con acqua e sapone neutro, risciacquare e lasciare asciugare bene. Non usare solventi, detergenti chimici, pulitrici a vapore (richiedere la scheda specifica completa).
I valori di questa scheda sono a titolo indicativo e non possono in alcun caso essere considerati vincolanti.

The end User has to check the product prior to use, cut or handle it and verify that the product is really suitable for the use requested. In case of gluing, the user has to try the product adaptability with the glue he intends to use (the support or backer, different temperatures and humidity). Not use solvent based glue. No claims are accepted on cutted, handled, cut or damaged goods (even by the transporter).
Claims must be communicated within 10 days from the date of receipt. Returns are accepted only upon written agreement from our commercial office. Slight colour differences amongst different lots are possible. Italvipla reserves the right to update the colour range to improve the technical properties of the product without any notice.

CLEANING INSTRUCTIONS: It is very important to rinse well from salt water. Clean using mild soap and water with a cloth or a soft brush and rinse gently. Don't use chemical degreasers.

The above mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document.