

SCHEDA TECNICA – TECHNICAL DATA SHEET

Rev.12.2025

Articolo / Article: SPUGNA LEGEND

Utilizzo: Per sopra-rivestimento di cuscini per interni ed esterni.

Use: Outdoor and indoor over-coverings for cushions

Peso / Weight	Gr / ML (Rm)	400
Composizione / Composition	Acrilico 89% Poliestere 11% Acrylic 89% Polyester 11%	
Altezza Rotoli / Width	Cm.	160
Lunghezza Rotoli / Roll Length	Mtl.	30

TENUTA COLORE (scala da 1/8) WASHING RESISTANCE (scale from 1 to 8)	TIPOLOGIA INDANTHRENE INDANTHRENE DYE
Solidità intemperie acqua piovana Rain fastness	5
Solidità acqua di mare Sea water fastness	5-6
Solidità allo sfregamento a secco Fastness to dry rubbing	5-6
Solidità allo sfregamento ad umido Fastness to wet rubbing	4-5
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	20.000 cicli 20.000 cycles
Finissaggio Finish	Ammorbidente e trattamento della temperatura Softening and temperature treatment

NORME DI USO E MANUTENZIONE:

I presenti dati corrispondono alla normative per tessuto spugna adatto a tappezzeria outdoor ad utilizzo moderato. Si suggerisce il

lavaggio leggero in normale lavatrice da casa – Gradazione dell'acqua non superiore ai 40°C (massimo consentito e non frequente).

Evitare lavaggi industriali. Non utilizzare macchine asciugatrici. Evitare di utilizzare la centrifuga (solo se necessario consentito
centrifugare max a 600 giri). Stirare a media temperatura senza vapore.

E' assolutamente vietato in fase di lavaggio l'utilizzo di prodotti aggressivi tipo Cloro o Candeggine o altre sostanze chimiche – Utilizzare solo sapone neutro. Non utilizzare ammorbidente (o usarne pochissimo).

IMPORTANTE:

NON lasciare il tessuto impregnato di acqua salata o sporca per lungo tempo ma procedere prima possibile ad un accurato risciacquo con acqua dolce.
Lasciare asciugare completamente il tessuto all'aria aperta prima di ripiegarlo (non utilizzare asciugatrici).

USE and MAINTENANCE RULES:

Wash in domestic washing machine with neutral soap, without spin-dry. Water temperature not over 40°C (maximum admitted and rarely). Avoid using the centrifuge (only if necessary, it is allowed to spin rarely and at max 600 rpm). Iron at medium temperatures without steam. Do not use drying machines. Absolutely forbidden use any chemical products during the washing process. Don't use fabric softener (or little)

IMPORTANT:

It is recommended not to leave the fabric impregnated with salt or dirty water for a long time, proceed as soon as possible to an accurate fresh water rinse and then let it dry completely in open air. Do not use drying machines.